

1. Charakteristika

Motorový silikon N je jednosložkový 100% silikonový tmel s neutrální reakcí. V průběhu vytvrzování bez zápachu, nenarušuje barevné kovy. Odolává vysokým teplotám, UV záření, vodě, ozonu, olejům, částečně rozpouštědlům a palivům.

2. Použití

Motorový silikon N je určen pro lepení a těsnění v kovo a autoprůmyslu např. těsnění olejové vany, převodovky, rozvodovky, víka ventilu, vodního čerpadla, rychlostní skříně apod.

Aplikační postup: V případě požadavku na vytvoření rozebíratelného těsnění je nutné jednu, případně obě těsněné plochy, před nanesením tmelu odseparovat (např. folií, voskovým nátěrem, tekutým mýdlem, šamponem apod.) a takto připravený spoj spojit na cca 70% síly a po 24 hodinách dotáhnout. Tmel se nedá přetírat.

3. Technické údaje

Vzhled	nestékavá pasta
Měrná hmotnost	1,30g/ml
Doba zpracování	25min
Vulkanizace	2mm/24hod
Modul MPa	0,40MPa
Pevnost MPa	0,70MPa
Tažnost	350%
Tvrdost	35ShA
Pohyb ve spáře	25%
Smrštění	<3%
Aplikační teplota	+5 až +40°C
Tepelná odolnost	-50 až +305°C
Odolnost UV záření	ano

Teplota skladování	+5°C do +25°C
Doba skladování	uvedeno na výrobku
Mastý podklad	ne
Sklo, smalt	ano
Vlhký podklad	ne
Savý podklad	ano
Nesavý podklad	ano
Hliník, ocel	ano
Olovo, měď	ano
Polykarbonát	ne
Ostatní plasty	ano
Dilatační spáry	ano

4. Barva

šedá, hnědočervená

5. Balení

kartuše 310ml, kartuš 80ml. Karton 12ks

6. Životnost a skladování

V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu uvedeno na výrobku.



TĚSMAT CZ s.r.o.
Zašovská 71
757 01 Val. Meziříčí
Česká republika



+420 571 655 900
+420 571 655 901
obchod@tesmat.cz
www.bl6.eu

IČ: 26853655
DIČ: CZ26853655

